

| | |
|------------|-----------------|
| JIS A 1108 | 一 軸 圧 縮 試 験 結 果 |
|------------|-----------------|

| | | | |
|------|-----------------|-------|------------|
| 件名 | 令和2年度 ユニソイル材料試験 | 採取年月日 | 令和2年11月5日 |
| 依頼者名 | 株式会社 東北ターボ工業 | 試験年月日 | 令和2年11月12日 |
| 試料番号 | 7日強度 | 試験者 | 佐々木聡 |

| 供 試 体 番 号 | | 1 | 2 | 3 | 平均値 |
|------------------|--|---------|---------|---------|-------|
| 供 試 体 | 質 量 m g | 309.6 | 309.1 | 307.7 | 308.8 |
| | 高 さ H _A mm | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | 直 径 D _A mm | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| | 断 面 積 A=π(D _A) ² /4 mm ² | 1,963.5 | 1,963.5 | 1,963.5 | |
| | 体 積 V=A・H _A mm ³ | 196,350 | 196,350 | 196,350 | |
| | 湿 潤 密 度 ρ _t =m/V g/cm ³ | 1.577 | 1.574 | 1.567 | 1.573 |
| 一 軸 圧 縮 | 力 計 の 読 み R | 8.0 | 7.8 | 7.0 | |
| | 力計の校正係数 k N | 77.5 | | | |
| | 荷 重 P N | 620.0 | 604.5 | 542.5 | |
| | 圧 縮 強 度 σ kN/m ² | 315.8 | 307.9 | 276.3 | 300.0 |

【一軸圧縮試験実施状況】



令和2年11月13日

有限会社 GAT 技術士事務所
岩手県盛岡市中屋敷町8-16

Tel: 019-656-1208 / Fax: 019-656-1209

代表取締役 鈴木信彦
技術士(土質及び基礎)



| | |
|------------|-----------------|
| JIS A 1108 | 一 軸 圧 縮 試 験 結 果 |
|------------|-----------------|

| | | | |
|------|-----------------|-------|-----------|
| 件 名 | 令和2年度 ユニソイル材料試験 | 採取年月日 | 令和2年11月5日 |
| 依頼者名 | 株式会社 東北ターボ工業 | 試験年月日 | 令和2年12月3日 |
| 試料番号 | 28日強度 | 試験者 | 佐々木 聡 |

| 供 試 体 番 号 | | | | 1 | 2 | 3 | 平均値 | |
|------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|-------|
| 供 試 体 | 質 量 | m | g | 311.5 | 312.4 | 310.8 | 311.6 | |
| | 高 さ | H _A | mm | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| | 直 径 | D _A | mm | 50.0 | 50.0 | 50.0 | | |
| | 断 面 積 | A=π(D _A) ² /4 | | mm ² | 1,963.5 | 1,963.5 | 1,963.5 | |
| | 体 積 | V=A・H _A | | mm ³ | 196,350 | 196,350 | 196,350 | |
| | 湿 潤 密 度 | ρ _t =m/V | | g/cm ³ | 1.586 | 1.591 | 1.583 | 1.587 |
| 一 軸 圧 縮 | 力 計 の 読 み | R | | 13.4 | 12.5 | 13.0 | | |
| | 力 計 の 較 正 係 数 | k | N | 77.5 | | | | |
| | 荷 重 | P | N | 1038.5 | 968.8 | 1007.5 | | |
| | 圧 縮 強 度 | σ | kN/m ² | 528.9 | 493.4 | 513.1 | 511.8 | |

【一軸圧縮試験実施状況】



令和2年12月4日

有限会社 G A T 技術士事務所
 岩手県盛岡市中屋敷町8-16

Tel:019-656-1208 / Fax:019-656-1209

代表取締役 鈴木信彦
 技術士(土質及び基礎)

